



بتونه اکریلیک عطار (C71)

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن میبلشد. از ویژگی های بارز این محصول سهولت استفاده، آماده برای مصرف، سنباده خوری عالی، سرعت خشک شدن بالا، لیسه خوری عالی، فاقد بوی نامطبوع، قدرت چسبندگی بالا را می توان نام برد.

موارد کاربرد

این محصول جهت هم سطح کردن و لکه گیری سطوح داخل و خارج ساختمان استفاده می شود.

اطلاعات فنی

فام سفید

دانسیته 1/8 - 1/6 گرم بر سانتی متر مکعب

حالت ظاهری خمیر تیکسو تروپ

زمان خشک شدن سطحی 30 دقیقه

خشک شدن عمقی 60 دقیقه

شرایط محیطی

بتونه اکریلیک عطار را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

برای حصول اطمینان از دوام و چسبندگی خوب رنگ به سطح لازم است سطح مورد رنگ آمیزی بدون عیب، خشک، تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد. برای سطوح سیمانی از روش واتر جت جهت تمیز کردن سطح می توانید استفاده نمایید و قبل از اعمال رنگ از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.

تجهیزات مورد استفاده

لیسه

روش اعمال

- 1- با استفاده از لیسه بتونه اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
- 2- پس از خشک شدن بتونه آن را سمباده زده تا سطحی صاف و یکدست فراهم شود.
- 3- برای ترک های عمیق و سوراخ ها پیشنهاد می شود از دو یا چند لایه بتونه استفاده شود و اجازه داده شود تا هر لایه خشک شود.
- 4- جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

بمدت 1 سال، در فضای سرپشته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
 تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
 دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
 تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
 کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
 تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)