



بتونه سنگی پلی استر M-350

شرح محصول

این محصول بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع و بصورت دوجزئی تولید میشود و بدلیل چسبندگی بالا به سطح فلز باعث افزایش مقاومت رنگ رویه در برابر ضربه های شدید میگردد. قابل ذکراست که خواص کیفی این محصول قابل مقایسه با استاندارد ملی ایران به شماره 4878 می باشد.

موارد کاربرد

این محصول جهت پرکردن و هم تراز کردن سطح و منافذ موجود و موجگیری روی فلز استفاده میشود. بتونه سنگی با خواص برتر از جمله خشک شدن سریع و قابلیت سنباده خوری بالا جایگزین مناسبی بجای بتونه روغنی است.

اطلاعات فنی

الف) قبل از اختلاط بتونه و هاردنر:

حالت ظاهری خمیری شکل
وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب)..... حداکثر 2
گرانروی (نفوذ بر حسب میلیمتر)..... 30-35

ب) بعد از اختلاط بتونه و هاردنر:

درصد جامد وزنی دوجزء..... حداقل 97
مکانیسم سخت شدن..... واکنش شیمیایی بین دوجزء
چسبندگی به آهن..... حداقل 4B
قابلیت سنباده خوری..... به سنباده نمی چسبد
قابلیت خمش..... ترک ایجاد نشود
مقاومت در برابر آب 50 درجه..... مقاوم است
سختی بعد از 30 دقیقه (پرسوز)..... حداقل 30
سختی بعد از 24 دقیقه (پرسوز)..... حداکثر 120

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد. در آب و هوای گرم دمای مواد قبل از اختلاط میبایست 20-25°C باشد در غیر این صورت Pot life خیلی کوتاه میگردد جهت اطمینان از سخت شدن پوشش دمای هوا و سطح میبایست بالاتر از 10°C باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

- 1- کلیه ی تجهیزات قبل از استفاده باید تمیز گردد.
- 2- نسبت 2 درصد وزنی جزاؤل (بتونه) هاردنر برداشته شود.
- 3- بوسیله لیسه و کاردک دوجزء را کاملا باهم مخلوط کنید.
- 4- حداکثر 15 دقیقه فرصت داریم تا مخلوط جزاؤل و دوم را مصرف کنیم.

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند اجرا شود.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس: ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) فکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن: ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فکس: ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



بتونه سنگی پلی استر M-350

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)

www.attarpaint.ir info@attarpaint.ir