



پلی تیرید (پودر بند کشی نرم) (P410)

شرح محصول

از این محصول به منظور بندکشی قطعات مختلف ساختمانی تا ضخامت 5 میلی متر برای افزایش مقاومت و زیبایی سطح موردنظر استفاده می شود. این نوع چسب برپایه سیمان طراحی و تولید شده که با توجه به پلیمری که در ساخت آن بکار رفته، پس از اختلاط کامل با آب و خشک شدن، کاملاً در برابر آب نفوذ ناپذیر خواهد بود.

موارد کاربرد

- از این محصول میتوان برای بندکشی قطعات ساختمانی نظیر:
- قطعات سیمانی و بتنی
- کاشی و سرامیک
- قطعات بنایی، سفالی و گچی
- قطعات پیش ساخته ساختمانی
- وکلیه درزها و بندها تا عرض 5 میلیمتر استفاده نمود.

خواص و اثرات

- داشتن چسبندگی کافی با قطعات موردنظر
- مقاومت در برابر آب و رطوبت
- افزایش مقاومت بدلیل یکدست شدن سطح مورد نظر
- تبدیل شدن به خمیری کارا و انعطاف پذیر جهت موارد مصرف گوناگون
- درعین سهولت اجرا، مقاومت خود را در مقابل تنش های کششی و فشاری حفظ میکند.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری پودری
 فام سفید و سایر رنگها
 یون کلر ندارد
 وزن مخصوص 2/5 گرم بر سانتی متر مربع

قابلیت انحلال در آب
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C 1-2 ساعت
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C 48 ساعت

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
 - 2- به نسبت 20-25 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
 - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
 - 4- جهت اجرا می توان از ماله ی پلاستیکی یا تفنگ بندکشی استفاده کرده و مواد روی بندها با فشار به صورت اریب اجرا کرده و مازاد آنرا پاک کنید. پس از اجرا، 20-30 دقیقه زمان بدهید تا گیرش اولیه حاصل شود و با یک اسفنج مرطوب مازاد ملات را پاک کنید. زمانیکه ملات مابین بندها سخت شد بوسیله یک دستمال خشک سطح کاشی را تمیز کنید.
- نکته:** بهترین زمان اعمال 20-30 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

نکات ایمنی



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
 تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
 دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
 تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) فکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
 کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
 تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



پلی تیرید (پودر بند کشی نرم) (P410)

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)