



## پلی تیرید (پودر بند کشی زبر) (P415)

### شرح محصول

از این محصول به منظور بندکشی قطعات مختلف ساختمانی از ضخامت 5 تا 20 میلی متر برای افزایش مقاومت و زیبایی سطح با خاصیت چسبندگی کافی با قطعات موردنظر، مقاومت در برابر آب و رطوبت، افزایش مقاومت بدلیل یکدست شدن سطح مورد نظر، قابلیت تبدیل شدن به خمیری کارا و انعطاف پذیر جهت موارد مصرف گوناگون، سهولت اجرا و حفظ کردن مقاومت در مقابل تنش های کششی و فشاری مورد استفاده می باشد.

### موارد کاربرد

- از این محصول میتوان برای بندکشی قطعات ساختمانی نظیر:
- قطعات سیمانی و بتنی
- کاشی و سرامیک
- قطعات بنایی، سفالی و گچی
- قطعات پیش ساخته ساختمانی
- وکلیه درزها و بندها از عرض 5 تا 20 میلیمتر استفاده نمود.

### خواص و اثرات

- داشتن چسبندگی کافی با قطعات موردنظر
- مقاومت در برابر آب و رطوبت
- افزایش مقاومت بدلیل یکدست شدن سطح مورد نظر
- تبدیل شدن به خمیری کارا و انعطاف پذیر جهت موارد مصرف گوناگون
- درعین سهولت اجرا، مقاومت خود را در مقابل تنش های کششی و فشاری حفظ میکند.

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... پودری

فام ..... سفید و سایر رنگها  
یون کلر..... ندارد  
وزن مخصوص..... 2/5 گرم بر سانتی متر مکعب  
حلال رقیق کننده ..... آب  
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C ..... 24 ساعت  
زمان سختی نهایی در دمای 25°C ..... 48 ساعت

### شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

### روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
  - 2- به نسبت 25-20 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
  - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
  - 4- جهت احرا می توان از ماله ی پلاستیکی یا تفنگ بندکشی استفاده کرده و مواد روی بندها با فشار به صورت اریب اجرا کرده و مازاد آنرا پاک کنید. پس از اجرا، 20-30 دقیقه زمان بدهید تا گیرش اولیه حاصل شود و با یک اسفنج مرطوب مازاد ملات را پاک کنید. زمانیکه ملات مابین بندها سخت شد بوسیله یک دستمال خشک سطح را تمیز کنید.
- نکته: بهترین زمان اعمال 20-30 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ ( ۰۳۱۱)  
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ ( ۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران  
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ ( ۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ ( ۰۳۲۱)



## پلی تیرید (پودر بند کشی زبر) (P415)

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 35-5 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ ( ۰۳۱۱ )  
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ ( ۰۲۱ ) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران  
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)