



پلی ایزولیت (پودر ایزو ولاسیون) (P420)

■ مقاومت در برابر ضربات مکانیکی و اجسام نوک تیز

اطلاعات فنی	
حالت ظاهری	پودری
فام	خاکستری و سایر رنگها
قابلیت انحلال	در آب
یون کلر	ندارد
وزن مخصوص	2/5 گرم بر سانتی متر مربع
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C	1-2 ساعت
زمان سختی نهایی در دمای 25°C	48 ساعت

شرایط محیطی

دماهی سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میباشد به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
- 2- به نسبت 26-22 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
- 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
- 4- با استفاده از یک برس صاف لایه نازکی روی آن اجرا کنید

شرح محصول

محصولی بر پایه سیمان، سنگدانه های خاص، رزین ها و افزودنی های ویژه برای جلوگیری از نفوذ آب می باشد.

موارد کاربرد

- محافظت و آب بندی سازه های بتی ذیل:
- تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- مخازن آب آشامیدنی و سپتینگ ها
- تونلهای سازه های زیرزمینی و فنداسیون ها
- پارکینگ ها و استخرها
- کانالهای انتقال آب
- رفع نشت درزهای اجرایی
- رفع نم زدگی سطوح بتی

خواص و اثرات

- قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن
- محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی
- نفوذ ناپذیرسازی کلیه مقاطع بتی
- عدم جلوگیری از تنفس بتن
- مقاومت در محیط های با PH 5-11
- سرعت و سهولت اجرا
- سمی نبوده و قابل کاربرد در تماس با آب آشامیدنی است
- عدم نیاز به اعمال زیر لایه برای آماده سازی سطح حتی برای سطوح زنگ زده



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۰۳۱۱ ۶۶۱۲۹۸۷ - ۶۶۱۲۹۸۴ - ۶۶۱۲۹۸۵ - ۰۳۱۱ ۶۶۱۳۶۸۴ فکس: ۰۳۱۱ ۶۶۱۲۹۸۹

دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت

تلفن: ۰۲۱ (۶۲۸۸۷۲۷۰۶) فکس: ۰۲۱ (۸۸۷۲۷۰۶۰)

کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

تلفن : ۰۳۲۱ (۳۳۲۳۲۰۶) فکس: ۰۳۲۱ (۳۳۲۳۲۱)



5- پس از نیم ساعت کل سطح را با توری پلاستیکی پوشش دهید و لایه دوم را به گونه ای اجرا کنید که کل سطح توری پلاستیکی زیر لایه دوم محو شود.

نکته: بهترین زمان اعمال 30-20 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

پلی ایزوولیت (پودر ایزو لا سیون) (P420)

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 35-5 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۰۳۱۱ ۶۶۱۲۹۸۷ - ۶۶۱۲۹۸۵ - ۶۶۱۳۶۸۴
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاوی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفکس: ۰۲۱ ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۰۳۲۱ ۲۳۲۳۲۰۶ (۰۳۲۱ ۲۳۲۳۲۱)
www.attarpaint.ir info@attarpaint.ir