



پلی پوتی (بتونه پودری) (P430)

شرح محصول

این محصول بر پایه سیمان، پلیمر، سنگدانه های خاص جهت انجام بتونه کاری طراحی شده است. استفاده از این محصول موجب افزایش چشمگیر سختی و پرکردن خلل وفرج و ناهمواریهای موجود در سطح جهت ایجاد یک لایه صاف و هموار برای اجرای لایه نهایی میشود.

موارد کاربرد

- از این محصول میتوان برای بتونه کاری و پلاستر زنی سطوحی چون
- دیواره های سیمانی و بتنی
- سطوح بنایی، سفالی، آجری و گچی
- قطعات پیش ساخته ساختمانی
- و کلیه سطوحی که نیاز به بتونه کاری ضخیم و مقاوم به آب دارند.

خواص و اثرات

- چسبندگی عالی
- پوشش بالا
- ضدباکتری
- قابلیت سمباده خوری

اطلاعات فنی

حالت ظاهری پودری
 فام طوسی روشن
 حلال رقیق کننده آب
 وزن مخصوص 2/5 گرم بر سانتی متر مربع
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C 2 ساعت
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C 48 ساعت

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
 - 2- به نسبت 18-22 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
 - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
 - 4- بهترین ابزار جهت اجرا لیسه و ماله میباشد.
 - 5- ماکزیم ضخامت مناسب در هر سیکل اجرایی 5 میلیمتر میباشد.
- نکته: بهترین زمان اعمال 20-30 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
 تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱)
 دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
 تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱)
 کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
 تلفن : ۸ - ۲۳۲۳۲۰۵۶ (۰۳۲۱)
 فکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



پلی پوتی (بتونه پودری) (P430)

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۸ - ۲۳۲۳۲۰۶ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)
www.attarpaint.ir info@attarpaint.ir