



## پلی فلور (کفپوش صنعتی) (P460)

### شرح محصول

کفپوش P460 محصولی است که برای بدست آمدن سطوحی صاف ، زیبا و با مقاومت بالا طراحی شده است. این کفپوش با حصول مقاومت زیاد ترکیبی مناسب برای عملیات کف سازی سازه میباشد.

فام ..... خاکستری و سایر رنگها  
یون کلر ..... ندارد  
PH ..... 11  
حلال رقیق کننده ..... آب  
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C ..... 2-1/5 ساعت  
زمان سختی نهایی در دمای 25°C ..... 48 ساعت

### موارد کاربرد

- کف سازی کارخانجات و سالنها
- کف سازی محیطهای ورزشی
- کف سازی سردخانه ها
- نیروگاهها و پالایشگاهها
- ایستگاه مترو و راه آهن
- فرودگاهها و بنادر
- مرمت کفهای قدیمی آسیب دیده

### شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبارباشد.

### خواص و اثرات

- دارای انبساط کنترل شده وبدون انقباض میباشد
- سهولت اختلاط با آب
- حصول روانی مطلوب بدون نیاز به مواد افزودنی
- مقاوم در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب
- نفوذ ناپذیر
- غیر قابل اشتعال
- غیر لغزنده
- عدم تولید گردوغبار

### روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
  - 2- به نسبت 22-18 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
  - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
  - 4- بهترین روش اجرایی استفاده از غلطک و یا ماله و با حداکثر ضخامت 1500 میکرون در هر سیکل می باشد.
- نکته: بهترین زمان اعمال 30-20 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... پودری



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
تلفن : ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)  
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران  
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



## پلی فلور (کفیوش صنعتی) (P460)

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرپسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)  
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران  
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)