



پلی سمنت (چسب بتن پودری) (P480)

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

- 1- بهترین زمان جهت افزودن این چسب، در حین ساخت بتن خشک می باشد.
 - 2- حداکثر میزان مصرف این چسب 4 درصد وزن بتن خشک می باشد.
- نکته:** می توان این افزودنی را به بتن آماده هم اضافه کرد در صورتیکه قصد افزودن این پودر به بتن آماده را دارید. باید ابتدا پودر را با آب رقیق کرده و سپس به بتن اضافه کنید...

- این افزودنی کلیه کاستی های بتن را برطرف کرده و در صورت استفاده از این محصول نیاز به افزودنی دیگر نمی باشد.
- استفاده از این پودر موجب کاهش آبخوری بتن می شود لذا در صورت مصرف این چسب در بتن آماده مصرف توجه به آب انداختن بتن داشته باشید.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

شرح محصول

محصولی جدید و متمایز با کلیه فرمولها و محصولات موجود در بازار بر پایه پلیمرهای پودری مخصوص سیمان و افزودنیهای ویژه جهت بالا بردن خواص مکانیکی و فیزیکی بتن می باشد.

موارد کاربرد

چسب بتن پودری را میتوان برای کلیه امور بتن ریزی، ترمیم آسیب دیدگیها و سازه های بتن کف و دیواره، همچنین به عنوان جایگزین جهت افزودنی ساخت مصنوعات بتنی اعم از سنگهای مصنوعی استفاده کرد.

خواص و اثرات

کلیه پلیمرها و افزودنیهای بکار رفته در این چسب مختص سیمان بوده و سبب افزایش چشمگیر سختی نهایی، ایجاد انعطاف مناسب در ساختار نهایی، کاهش میزان آبخوری بتن در حین ساخت و ایجاد روان کنندگی بتن و در نتیجه باعث اجرای آسانتر و سختی نهایی بیشتری می شود.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری پودری
 فام خاکستری و سفید
 یون کلر ندارد
 PH 9 - 11
 قابلیت انحلال در آب
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C 1-2 ساعت
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C 48 ساعت



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
 تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱)
 دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
 تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱)
 کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
 تلفن: ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱)
 فکس: ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



پلی سمنت (چسب بتن پودری) (P480)

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)