



پرایمر اکریلیک عطار (C70)

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن میباشد و بصورت یک پوشش بدون پیگمنت قادر است لایه چسبنده ای با قابلیت نفوذ عالی بر روی سطوح سیمانی، گچی و بتونی ایجاد نماید. از ویژگی های بارز این محصول، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، سرعت خشک شدن بالا، فاقد بوی نامطبوع، نداشتن نقطه اشتعال، افزایش چسبندگی رنگ به سطح می توان نام برد.

موارد کاربرد

از این محصول جهت چسبندگی بهتر رنگ به سطح استفاده می شود.

اطلاعات فنی

فام شپیری رنگ
دانسیته $1 \pm 0/05$ گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته 110 ± 5 واحد کریس
پوشش تئوری $10 - 8$ متر مربع بر لیتر
زمان خشک شدن سطحی حداکثر 30 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی حداکثر 2 ساعت
زمان اعمال لایه بعدی حداقل 3 ساعت
حلال رقیق کننده آب

شرایط محیطی

پرایمر اکریلیک عطار را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

برای حصول اطمینان از دوام و چسبندگی خوب رنگ به سطح لازم است سطح مورد رنگ آمیزی بدون عیب، خشک، تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد. برای سطوح سیمانی از روش واتر جت جهت تمیز کردن سطح میتوانی

استفاده نمایید و قبل از اعمال رنگ از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو ، اسپری ، غلتک

روش اعمال

- 1- در صورت نیاز سطح را بتونه کنید.
- 2- پرایمر اکریلیک عطار را به نسبت 1:1 با آب مخلوط کرده و بر روی سطح مورد نظر اجرا کنید.
- 3- بعد از حداقل 3 ساعت رنگ رویه را مطابق دستور العمل مربوطه اعمال نمایید.
- 4- جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

بمدت 1 سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس: ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن: ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فکس: ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)