



## پلی تایل (چسب کاشی) (P470)

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

### روش اعمال

- 1- کلبه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
  - 2- به نسبت 22-20 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
  - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
  - 4- بهترین روش اجرا استفاده از لیسه یا ماله شانه دار می باشد.
  - 5- حد اکثر 15 دقیقه پس از اجرای چسب بر روی سطح عملیات نصب کاشی یا سنگ انجام شود.
  - 6- توجه شود حداقل 70 درصد از سطح پشت کاشی یا سنگ بایستی با چسب درگیری داشته باشد
- نکته: بهترین زمان اعمال 30-20 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

### شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

### شرح محصول

این نوع چسب بر پایه سیمان طراحی و تولید شده که با توجه به پلیمری که در ساخت آن بکار رفته ، پس از اختلاط کامل با آب و خشک شدن، کاملاً در برابر آب نفوذ ناپذیر خواهد بود.

### موارد کاربرد

- نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزاییک روی سطوح مختلف.
- نصب کاشی روی کاشی.
- امکان استفاده در سطوحی که مستقیماً با آب در تماس اند.
- امکان نصب پوشش ها روی سطوح بتنی، گچی، سنگی و...

### خواص و اثرات

- قدرت چسبندگی فوق العاده بالا
- نفوذ ناپذیری در مقابل آب
- مقاوم در برابر نم زدگی
- قابلیت انعطاف پذیری کنترل شده
- سهولت و سرعت اجرا
- امکان اجرای کاشی از بالا به پایین

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... پودری  
 فام ..... خاکستری  
 PH ..... 11  
 وزن مخصوص ..... 2/5 گرم بر سانتی متر مربع  
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C ..... 1-2 ساعت  
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C ..... 48 ساعت

### شرایط محیطی



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
 تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ ( ۰۳۱۱)  
 دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
 تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ ( ۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
 کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران  
 تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱)



## پلی تایل (چسب کاشی) (P470)

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴  
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس: ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)  
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت  
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) تلفکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)  
کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع منابع شیمیایی پلیمر ایران  
تلفن: ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فاکس: ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)

www.attarpaint.ir info@attarpaint.ir