



رنگ نهایی اکریلیک مات عطار (C73)

شرح محصول

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن میباشد. از ویژگی های بارز این محصول سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، سرعت خشک شدن بالا، سازگار با محیط زیست، قابل شستشو، قدرت پوشش بالا، فاقد بوی نامطبوع و نداشتن نقطه اشتعال را می توان نام برد.

موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی، تزئین و محافظت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آردواز، چوبی و...) داخل و خارج ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

فام سفید
دانسیته $1/5 \pm 0/05$ گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته 110 ± 5 واحد کربس
پوشش تئوری $8 - 10$ متر مربع بر لیتر
زمان خشک شدن سطحی حداکثر 1 ساعت
زمان اعمال لایه بعدی حداقل 3 ساعت
براقیت حداکثر 15
حلال رقیق کننده آب

شرایط محیطی

رنگ نهایی اکریلیک مات عطار را می توان در دمای $35 - 10$ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

برای حصول اطمینان از دوام و چسبندگی خوب رنگ به سطح لازم است

سطح مورد رنگ آمیزی بدون عیب، خشک، تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد. برای سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح میتوانید استفاده نمایید و قبل از اعمال رنگ از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو، اسپری، غلتک

روش اعمال

- 1- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 2- پرایمر اکریلیک عطار را به نسبت 1:1 با آب مخلوط کرده و بر روی سطح مورد نظر اجرا کنید.
- 3- استفاده از پوشش دهنده سطح عطار قبل از اعمال رنگ نهایی پیشنهاد می شود. این محصول با پر کردن سطوح متخلخل و ایجاد چسبندگی بسیار عالی برای رنگ نهایی، پوشش و پایداری رنگ را افزایش می دهد.
- 4- رنگ نهایی اکریلیک مات عطار را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.
- 5- جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً "خشک نمایید".

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

بمدت 1 سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای $35 - 5$ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن : ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقایق - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن : ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) فکس : ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)



رنگ نهایی اکریلیک مات عطار (C73)

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷- ۶۶۱۲۹۸۰- ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱)
کارخانه: کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱)
فکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)